

AF/Armaflex®

FLEKSIBILNI SISTEM IZOLACIJE ZA
POUZDANU KONTROLU KONDENZACIJE,
KOME SE VERUJE VIŠE OD 40 GODINA



- Ugrađena parna barijera smanjuje rizik od korozije ispod izolacije (CUI)
- Najveća pouzdanost sistema postiže se kada izolaciju, nosače cevi Armafix AF i lepkove instaliraju sertifikovani instalateri
- Stabilna toplotna provodljivost za dugotrajnu energetska efikasnost
- Ugrađena Microban® antimikrobna zaštita smanjuje buđ i razmnožavanje bakterija

- Samolepljive cevi sa tangencijalnim rezom za jaču adheziju
- Euroklasa B/B_L-s3,d0 za celokupni asortiman
- FM i UL odobren



Tehnički podaci - AF/Armaflex

Kratak opis	Visokofleksibilni izolacioni materijal zatvorene ćelijske strukture, velike otpornosti na difuziju vodene pare, niske toplotne provodljivosti, sa ugrađenom Microban® antimikrobnom zaštitom.				
Tip materijala	Elastomerna pena na bazi sintetičkog kaučuka. Fabrički proizvedena elastomerna pena (FEF) u skladu sa EN 14304.				
Boja	crna				
Specijalne informacije o materijalu	Samolepljivi sloj: osetljiv na pritisak samolepljivi sloj na modifikovanoj akrilnoj bazi sa mrežastom strukturom, pokriven polietilenskom folijom. Na zaštitnoj foliji koja se koristi za zaštitu samolepljivih spojeva mogu se naći tragovi slikona.				
Primena	Izolacija/zaštita za cevi, vazdušne kanale, posude (uključujući kolena, fittinge, spojnice, itd.) kod klimatizacionih, rashladnih i procesnih postrojenja te obezbeđuje efektivnu zaštitu od kondenzacije i energetske uštedu. Redukuje buku u instalacijama vodovoda i otpadne vode.				
Specijalne karakteristike	Proračunata debljina izolacije za cevi obezbeđuje da se temperatura na spoljašnjoj površini izolacije održava sa povećanjem prečnika cevi.				
Napomene	EC sertifikat o usklađenosti br. 0543 kompanije Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V., Celle				
Svojestvo	Vrednost/Ocena		Test¹	Nadzor²	Posebne napomene
Temperaturni opseg					
Temperaturni opseg	Maks. radna temperatura	+ 110 °C	(+ 85 °C kada je ploča i traka lepljena po celoj površini na objekat)	EU 5315	○/● Testirano u skladu sa EN 14706, EN 14707 i EN 14304
	Min. radna temperatura ¹	-50 °C			
Toplotna provodljivost					
Toplotna provodljivost	ϑ_m +/-0	°C	$\lambda =$	EU 5315	○/● Deklarisano u skladu sa EN ISO 13787 Testirano u skladu sa EN 12667 EN ISO 8497
	cevi (AF-1 do AF-4)	$\lambda \leq 0,033$	$W/(m \cdot K)$	$[33 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$	
	cevi (AF-5 do AF-6)	$\lambda \leq 0,036$	$W/(m \cdot K)$	$[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$	
	ploče, vrpce, trake (AF-03MM do AF-32MM)	$\lambda \leq 0,033$	$W/(m \cdot K)$	$[33 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$	
	ploče (AF-50MM)	$\lambda \leq 0,036$	$W/(m \cdot K)$	$[36 + 0,1 \cdot \vartheta_m + 0,0008 \cdot \vartheta_m^2]/1000$	
Koeficijent otpora difuzije vodene pare					
Koeficijent otpora difuzije vodene pare	ploče (AF-03MM do AF-32MM) i cevi (AF-1 do AF-4)	μ	\geq	10.000	D 4532 D 4981 EU 5315 ○/● Testirano u skladu sa EN 12086 i EN 13469
	ploče (AF-50MM) i cevi (AF-5 do AF-6)	μ	\geq	7.000	
Ponašanje u požaru					
Reakcija na vatru ²	cevi		B _L -s3, d0	EU 5315	○/● Klasifikacija u skladu sa EN 13501-1 Testirano u skladu sa EN 13823 EN ISO 11925-2
	ploče		B-s3,d0		
	trake		B-s3,d0		
Druga klasifikacija	UL - odobren			UL: D 4613 D 3763 FM: D 4592	○/● UL: odobren u skladu sa UL94, IEC 60695 i Can/CSA-C.22.2 No0.17., UL 746C FM: Testirano u skladu sa UBC26-3, Klasa Br. 4924
	FM - odobren				
Ponašanje prilikom gorenja	Samogasiv, ne kaplje, ne provodi plamen				
Akustične karakteristike					
Smanjenje prenosa zvuka preko građevinskih elemenata	Efekat izolacije		≤ 28 dB(A)	D 3660	Testirano u skladu sa EN ISO 3822-1
Ponderisani koeficijent apsorpcije zvuka α_w			$\leq 0,45$	D 4763	Testirano u skladu sa EN ISO 354
Ostala tehnička svojstva					
Dimenzije i tolerancije	U skladu sa EN 14304, tabela 1h			EU 5315	○/● Testirano u skladu sa EN 822, EN 823, EN 13467
Skladištenje i vek trajanja	Samolepljive trake, samolepljive ploče, samolepljive cevi: 1 godina				Može se skladištiti u suvim, čistim sobama pri normalnoj vlažnosti vazduha (50-70 %) i temperaturom okoline (0–35 °C).

Tehnički podaci - AF/Armaflex

Antimikrobno
ponašanje

Ugrađena Microban® aktivna antimikrobna zaštita: Nije primećen rast gljivica

D 4640
D 4641

Testirano u skladu
sa
ASTM G21 i
ASTM C 1338

1. Za temperature medijuma ispod -50 C molimo konsultujte našu tehničku službu za dalje informacije.
 2. Klasifikacija reakcije na vatru važi za metalne ili čvrste mineralne površine.
- *1 Ostali dokumenti, kao što su atesti, dozvole i slično mogu da se zahtevaju na osnovu dostavljenog registracionog broja.
- *2 ●: Službeni nadzor od strane nezavisnih instituta i/ili organa za testiranje
○: Vlastiti nadzor kvalitete u fabrici

Svi podaci i tehničke informacije zasnovane su na rezultatima dobijenim u tipičnim uslovima primene. U ličnom je interesu korisnika da se blagovremeno informiše da li navedeni podaci i informacije važe za slučajeve i situacije koje korisnik ima u vidu. Uputstva za instaliranje su dostupna u našem Armaflex priručniku za instalaciju. Obratite se našem prodajnom servisu pre izolacije nerđajućeg čelika. Za spoljašnju upotrebu Armaflex treba da se zaštiti u roku od 3 dana sa pogodnom zaštitnom oblogom za spoljašnje instalacije. Za neke rashladne fluide temperatura u potisnom vodu može da pređe +110 °C, molimo kontaktirajte našu tehničku službu za dalje informacije.



Dužina 2,0 m

Maks. spoljašnji Ø cevi [mm]	Unutrašnji Ø min/maks. [mm]	AF-1 debljina izolacije 7,0 mm - 10,0 mm			AF-2 debljina izolacije 9,5 mm - 16,0 mm		
		Debljina izolacije [mm]	Oznaka	m/karton	Debljina izolacije [mm]	Oznaka	m/karton
6	7,0 - 8,5	7,0	AF-1-006	466	9,5	AF-2-006	288
8	9,0 - 10,5	7,0	AF-1-008	406	10,0	AF-2-008	240
10	11,0 - 12,5	7,5	AF-1-010	284	11,0	AF-2-010	192
12	13,0 - 14,5	7,5	AF-1-012	234	11,0	AF-2-012	168
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015	192	11,5	AF-2-015	144
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018	168	11,5	AF-2-018	120
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022	132	12,0	AF-2-022	96
25	26,0 - 27,5	8,5	AF-1-025	108	12,5	AF-2-025	84
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028	96	12,5	AF-2-028	80
30	31,0 - 33,0	9,0	AF-1-030 ●	96	12,5	AF-2-030 ●	72
32	33,0 - 35,0	9,0	AF-1-032	84	13,0	AF-2-032	64
35	36,0 - 38,0	9,0	AF-1-035	70	13,0	AF-2-035	60
38	39,0 - 41,0	9,0	AF-1-038 ●	70	-	-	-
40	41,0 - 42,5	-	-	-	13,5	AF-2-040	44
42	43,5 - 45,5	9,0	AF-1-042	60	13,5	AF-2-042	40
45	46,0 - 47,5	9,0	AF-1-045 ●	56	-	-	-
48	49,5 - 51,5	9,0	AF-1-048	50	13,5	AF-2-048	40
50	51,0 - 52,5	-	-	-	13,5	AF-2-050	32
54	55,0 - 57,0	9,0	AF-1-054	40	13,5	AF-2-054	32
57	58,0 - 60,0	9,0	AF-1-057 ●	40	14,0	AF-2-057 ●	32
60	61,5 - 63,5	9,0	AF-1-060	36	14,0	AF-2-060	32
64	65,0 - 67,5	9,5	AF-1-064	32	14,0	AF-2-064	28
70	71,0 - 73,5	9,5	AF-1-070 ●	32	14,0	AF-2-070 ●	28
76	77,0 - 79,5	9,5	AF-1-076	24	14,0	AF-2-076	28
80	81,0 - 84,0	9,5	AF-1-080	24	14,5	AF-2-080	24
89	90,5 - 93,0	9,5	AF-1-089	20	14,5	AF-2-089	20
102	105,0 - 108,0	9,5	AF-1-102 ●	16	14,5	AF-2-102	16
108	109,5 - 113,0	9,5	AF-1-108	16	14,5	AF-2-108	16
110	112,0 - 116,0	9,5	AF-1-110	16	15,0	AF-2-110 ●	16
114	116,0 - 120,0	9,5	AF-1-114	16	15,0	AF-2-114	16
125	127,0 - 131,0	9,5	AF-1-125 ●	12	15,0	AF-2-125	12
133	135,0 - 139,0	-	-	-	15,5	AF-2-133	12
140	142,0 - 146,0	10,0	AF-1-140 ●	12	15,5	AF-2-140	8
160	162,0 - 166,0	10,0	AF-1-160	8	16,0	AF-2-160	8

AF/Armaflex cevi



Dužina 2,0 m

Maks. spoljašnji Ø cevi [mm]	Unutrašnji Ø min/maks. [mm]	AF-3 debljina izolacije 12,5 mm - 19,0 mm			AF-4 debljina izolacije 15,5 mm - 25,0 mm		
		Debljina izolacije [mm]	Oznaka	m/karton	Debljina izolacije [mm]	Oznaka	m/karton
10	11,0 - 12,5	12,5	AF-3-010	156	15,5	AF-4-010	110
12	13,0 - 14,5	13,0	AF-3-012	144	16,0	AF-4-012	100
15	16,0 - 17,5	14,0	AF-3-015	108	17,0	AF-4-015	90
18	19,0 - 20,5	14,0	AF-3-018	96	17,5	AF-4-018	72
22	23,0 - 24,5	14,5	AF-3-022	84	18,0	AF-4-022	64
25	26,0 - 27,5	-	-	-	18,5	AF-4-025	56
28	29,0 - 30,5	15,5	AF-3-028	60	19,0	AF-4-028	50
30	31,0 - 33,0	-	-	-	19,0	AF-4-030 ●	40
32	33,0 - 35,0	-	-	-	19,5	AF-4-032	40
35	36,0 - 38,0	16,0	AF-3-035	50	19,5	AF-4-035	40
40	41,0 - 42,5	-	-	-	20,5	AF-4-040 ●	32
42	43,5 - 45,5	16,5	AF-3-042	40	20,5	AF-4-042	32
45	46,0 - 47,5	-	-	-	20,5	AF-4-045 ●	28
48	49,5 - 51,5	16,5	AF-3-048	32	21,0	AF-4-048	24
50	51,0 - 52,5	-	-	-	21,0	AF-4-050 ●	24
54	55,0 - 57,0	17,0	AF-3-054	24	21,0	AF-4-054	24
57	58,0 - 60,0	-	-	-	21,5	AF-4-057 ●	20
60	61,5 - 63,5	17,0	AF-3-060	24	21,5	AF-4-060	20
64	65,0 - 67,5	17,0	AF-3-064	20	21,5	AF-4-064	18
70	71,0 - 73,5	17,5	AF-3-070 ●	18	22,0	AF-4-070	16
76	77,0 - 79,5	17,5	AF-3-076	16	22,0	AF-4-076	16
80	81,0 - 84,0	-	-	-	22,5	AF-4-080	16
89	90,5 - 93,0	18,0	AF-3-089	16	22,5	AF-4-089	12
102	105,0 - 108,0	-	-	-	23,0	AF-4-102	10
108	109,5 - 113,0	18,0	AF-3-108	12	23,0	AF-4-108	10
110	112,0 - 116,0	18,0	AF-3-110	12	23,0	AF-4-110	10
114	116,0 - 120,0	18,5	AF-3-114	12	23,5	AF-4-114	10
125	127,0 - 131,0	18,5	AF-3-125 ●	12	23,5	AF-4-125 ●	8
133	135,0 - 139,0	18,5	AF-3-133 ●	8	24,0	AF-4-133 ●	6
140	142,0 - 146,0	19,0	AF-3-140	8	24,5	AF-4-140	6
160	162,0 - 166,0	19,0	AF-3-160	6	25,0	AF-4-160	6
168	170,0 - 174,0	-	-	-	25,0	AF-4-168	4

AF/Armaflex cevi



Dužina 2,0 m

Maks. spoljašnji Ø cevi [mm]	Unutrašnji Ø min/maks. [mm]	AF-5 debljina izolacije 25,0 mm - 32,0 mm			AF-6 debljina izolacije 32,0 mm - 45,0 mm		
		Debljina izolacije [mm]	Oznaka	m/karton	Debljina izolacije [mm]	Oznaka	m/karton
12	13,0 - 14,5	-	-	-	32,0	AF-6-012	40
15	16,0 - 17,5	-	-	-	32,0	AF-6-015	32
18	19,0 - 20,5	25,0	AF-5-018	50	32,0	AF-6-018	32
22	23,0 - 24,5	25,0	AF-5-022	42	33,5	AF-6-022	32
28	29,0 - 30,5	25,0	AF-5-028	40	35,0	AF-6-028	24
30	31,0 - 33,0	26,0	AF-5-030 ●	32	-	-	-
35	36,0 - 38,0	27,0	AF-5-035	24	35,0	AF-6-035	22
42	43,5 - 45,5	27,0	AF-5-042	22	36,5	AF-6-042	16
48	49,5 - 51,5	27,5	AF-5-048	18	37,5	AF-6-048	12
54	55,0 - 57,0	28,5	AF-5-054	16	38,0	AF-6-054	12
57	58,0 - 60,0	-	-	-	38,5	AF-6-057 ●	12
60	61,5 - 63,5	29,0	AF-5-060	12	39,0	AF-6-060	10
64	65,0 - 67,5	29,0	AF-5-064 ●	12	39,5	AF-6-064	10
70	71,0 - 73,5	29,5	AF-5-070 ●	12	40,0	AF-6-070	8
76	77,0 - 79,5	30,0	AF-5-076	10	40,5	AF-6-076	8
89	90,5 - 93,0	30,5	AF-5-089	8	41,5	AF-6-089	6
102	105,0 - 108,0	-	-	-	42,5	AF-6-102 ●	4
108	109,5 - 113,0	31,0	AF-5-108	6	42,5	AF-6-108	4
114	116,0 - 120,0	31,5	AF-5-114	6	43,0	AF-6-114	4
125	127,0 - 131,0	31,5	AF-5-125	4	-	-	-
133	134,0 - 139,0	-	-	-	44,0	AF-6-133 ¹ ●	2
140	142,0 - 146,0	32,0	AF-5-140 ¹	4	44,5	AF-6-140 ¹ ●	2
160	162,0 - 166,0	-	-	-	45,0	AF-6-160 ¹ ●	2
168	170,0 - 174,0	32,0	AF-5-168 ¹	4	45,0	AF-6-168 ¹ ●	2

Tolerancija dužine za cevi

± 1,5 %

Tolerancija debljine

AF-1, AF-2: ± 1,0 mm
AF-3, AF-4: ± 1,5 mm
AF-5: ± 2,5 mm
AF-6: ± 3,0 mm

Napomena

Do 10% sadržaja kutije može da se isporučiti i sa cevima dužine od 1 m.
Za sadržaje kutije ispod 20 m, cev od 2 m može da se zameni sa dve cevi od 1 m.
Mogu da se isporučuju rasećene cevi za prečnike ≥ 10mm

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

¹ 1 Meter

AF/Armaflex samolepljive cevi



Dužina 2,0 m, tangencijalni rez

Maks. spoljašnji Ø cevi [mm]	Unutrašnji Ø min/maks. [mm]	AF-1 debljina izolacije 8,0 mm - 9,5 mm			AF-2 debljina izolacije 11,5 mm - 14,5 mm		
		Debljina izolacije [mm]	Oznaka	m/karton	Debljina izolacije [mm]	Oznaka	m/karton
12	12,0 - 14,5	7,5	AF-1-012-A ○	234	11,0	AF-2-012-A ○	168
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015-A ○	192	11,5	AF-2-015-A ○	144
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018-A	168	11,5	AF-2-018-A	120
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022-A	132	12,0	AF-2-022-A	96
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028-A	96	12,5	AF-2-028-A	80
30	31,0 - 33,0	9,0	AF-1-030-A	96	12,5	AF-2-030-A ●	72
35	36,0 - 38,0	9,0	AF-1-035-A	70	13,0	AF-2-035-A	60
42	43,5 - 45,5	9,0	AF-1-042-A	60	13,5	AF-2-042-A	40
48	49,5 - 51,5	9,0	AF-1-048-A	50	13,5	AF-2-048-A	40
54	55,0 - 57,0	9,0	AF-1-054-A	40	13,5	AF-2-054-A	32
60	61,5 - 63,5	9,0	AF-1-060-A	36	14,0	AF-2-060-A	32
64	65,0 - 67,5	-	-	-	14,0	AF-2-064-A	28
70	71,0 - 73,5	-	-	-	14,0	AF-2-070-A ●	28
76	77,0 - 79,5	9,5	AF-1-076-A	24	14,0	AF-2-076-A	28
89	90,5 - 93,5	9,5	AF-1-089-A	20	14,5	AF-2-089-A	20

AF/Armaflex samolepljive cevi



Dužina 2,0 m, tangencijalni rez

Maks. spoljašnji Ø cevi [mm]	Unutrašnji Ø min/maks. [mm]	AF-3 debljina izolacije 13,5 mm - 17,5 mm			AF-4 debljina izolacije 17,0 mm - 22,5 mm		
		Debljina izolacije [mm]	Oznaka	m/karton	Debljina izolacije [mm]	Oznaka	m/karton
15	16,0 - 17,5	13,5	AF-3-015-A	108	17,0	AF-4-015-A	90
18	19,0 - 20,5	14,0	AF-3-018-A	96	17,5	AF-4-018-A	72
22	23,0 - 24,5	14,5	AF-3-022-A	84	18,0	AF-4-022-A	64
28	29,0 - 30,5	15,5	AF-3-028-A	60	19,0	AF-4-028-A	50
35	36,0 - 38,0	16,0	AF-3-035-A	50	19,5	AF-4-035-A	40
42	43,5 - 45,5	16,5	AF-3-042-A	40	20,5	AF-4-042-A	32
48	49,5 - 51,5	16,5	AF-3-048-A	32	21,0	AF-4-048-A	24
54	55,0 - 57,0	17,0	AF-3-054-A	24	21,0	AF-4-054-A	24
60	61,5 - 63,5	17,5	AF-3-060-A	24	21,5	AF-4-060-A	20
70	70,0 - 73,5	-	-	-	22,0	AF-4-070-A	16
76	77,0 - 79,5	17,5	AF-3-076-A	16	22,0	AF-4-076-A	16
89	90,5 - 93,5	17,5	AF-3-089-A	16	22,5	AF-4-089-A	12

Tolerancija dužine za cevi ± 1,5 %

Tolerancija debljine AF-1, AF-2: ±1,0 mm

AF-3, AF-4: ±1,5 mm

Napomena

Do 10% sadržaja kutije može da se isporuči i sa cevima dužine od 1 m.

Za sadržaje kutije ispod 20 m, cev od 2 m može da se zameni sa dve cevi od 1 m.

○ U tom slučaju samolepljivi spoj nalazi se na radijalnom rezu površine.

● Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

AF/Armaflex cevi u koturu



Maks. spoljašnji Ø cevi [mm]	Unutrašnji Ø min/maks. [mm]	AF-1 debljina izolacije 7,0 mm - 8,5 mm			AF-2 debljina izolacije 9,5 mm - 12,5 mm		
		Debljina izolacije [mm]	Oznaka	m/karton	Debljina izolacije [mm]	Oznaka	m/karton
6	7,0 - 8,5	7,0	AF-1-006/E	90	9,5	AF-2-006/E	60
8	9,0 - 10,5	7,0	AF-1-008/E	80	10,0	AF-2-008/E	55
10	11,0 - 12,5	7,5	AF-1-010/E	60	11,0	AF-2-010/E	35
12	13,0 - 14,5	7,5	AF-1-012/E	50	11,0	AF-2-012/E	32
15	16,0 - 17,5	8,0	AF-1-015/E	40	11,5	AF-2-015/E	32
18	19,0 - 20,5	8,0	AF-1-018/E	35	11,5	AF-2-018/E	30
22	23,0 - 24,5	8,5	AF-1-022/E	30	12,0	AF-2-022/E	26
28	29,0 - 30,5	8,5	AF-1-028/E	28	12,5	AF-2-028/E	20

Tolerancija dužine za cevi ± 1,5 %

Tolerancija debljine ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 - 19 mm: ±1,5 mm

> 19 mm: ±2,0 mm

AF/Armaflex ploče



Dužina 2,0 m, Širina 0,5 m

Oznaka	Debljina izolacije [mm]	m ² /karton
AF-13MM	13,0	9
AF-16MM	16,0	8
AF-19MM	19,0	7
AF-25MM	25,0	5
AF-32MM	32,0	4
AF-50MM	50,0	3

Tolerancija dužine za ploče ±1,5 %

Tolerancija debljina za ploče ≤ 6 mm: ±1,0 mm

7 - 19 mm: ±1,5 mm

> 19 mm: ±2,0 mm

Napomena

Jedan 1m² ploče može da se zameni sa dve ploče od 0,5m².

AF/Armaflex samolepljive ploče



Dužina 2,0 m, Širina 0,5 m

Oznaka	Debljina izolacije [mm]	m ² /karton
AF-10MM/A	10,0	13
AF-13MM/A	13,0	9
AF-19MM/A	19,0	7
AF-25MM/A	25,0	5
AF-32MM/A	32,0	4

Tolerancija dužine za ploče

±1,5 %

Tolerancija debljina za ploče

≤ 6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

Napomena

Jedan 1m² ploče može da se zameni sa dve ploče od 0,5m².

AF/Armaflex ploče u rolni



Širina 1,0 m

Oznaka	Debljina izolacije [mm]	Dužina rolne (m)	m ² /karton
AF-06MM/E	6,0	15	15
AF-10MM/E	10,0	10	10
AF-13MM/E	13,0	8	8
AF-16MM/E	16,0	7	7
AF-19MM/E	19,0	6	6
AF-25MM/E	25,0	4	4
AF-32MM/E	32,0	3	3
AF-50MM/E	50,0	5	5

Tolerancija dužine za ploče

± 1,5 %

Tolerancija debljina za ploče

≤ 6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

Napomena

Jedan 1m² ploče može da se zameni sa dve ploče od 0,5m².

AF/Armaflex samolepljive ploče u rolni



Širina 1,0 m

Oznaka	Debljina izolacije [mm]	Dužina rolne (m)	m ² /karton
AF-06MM/EA	6,0	15	15
AF-10MM/EA	10,0	10	10
AF-13MM/EA	13,0	8	8
AF-16MM/EA	16,0	7	7
AF-19MM/EA	19,0	6	6
AF-25MM/EA	25,0	4	4
AF-32MM/EA	32,0	3	3

Tolerancija dužine za ploče

±1,5 %

Tolerancija debljina za ploče

≤ 6 mm: ±1,0 mm
7 - 19 mm: ±1,5 mm
> 19 mm: ±2,0 mm

Napomena

Jedan 1m² ploče može da se zameni sa dve ploče od 0,5m².

AF/Armaflex samolepljive vrpce



Oznaka	Širina [mm]	Dužina [m]	Debljina [mm]	Rolna u kartonu
AF-10MM/E-S50	50,0	10	10	20
AF-10MM/E-S100	100,0	10	10	10
AF-13MM/E-S50 •	50,0	8	13	20
AF-13MM/E-S100	100,0	8	13	10
AF-19MM/E-S50	50,0	6	19	20
AF-19MM/E-S75 •	75,0	6	19	13
AF-19MM/E-S100	100,0	6	19	10

Tolerancija debljina za ploče

10 -19 mm: ±1,5 mm

- Izrada po narudžbini; duže vreme isporuke

AF/Armaflex samolepljive trake



Boja crna

Oznaka	Širina [mm]	Dužina [m]	Debljina [mm]	Rolna u kartonu
AF-TAPE-MC	50,0	15	3	12

